



Rapporto di Prova Test Report	26-02906-01 Rev 00 Pag. 1 di 3	Data Date	24/04/2026
Committente Customer	GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

Vostro riferimento / Reference	Rif DDT 3.656 del 01/04/2026
Ordine di acquisto/Purchase Order	
Campione / Sample	LATO A -VERNICIATO,LATO B -VERNICE+TRASPARENTE
Descrizione / Description	PLACCA 100X150
Data ricevimento / Receiving date	07/04/2026
Prova richiesta / Test	ADESIONE RIPORTO
Luogo esecuzione prova / Test place	Viale Europa 40-41011 Campogalliano MO
Data inizio prova / Test start date	23/04/2026
Data fine prova / Test end date	23/04/2026

NOSTRO CODICE CAMPIONE Internal sample code	CAMPIONE (codifica cliente)⁽¹⁾ Sample (customer name)	DESCRIZIONE CAMPIONE⁽¹⁾ Sample description
26-02906 01-01-01	LATO A -VERNICIATO	PLACCA 100X150
26-02906 01-01-02	LATO B -VERNICE+TRASPARENTE	PLACCA 100X150

DETERMINAZIONE DELL'ADESIONE CROSS-CUT TEST
Metodo di Prova / Test Method: N.A.
Norma di Prova / Test Standard: EN ISO 2409 :2020
Strumentazione / Equipment: singola lama Erichsen Cross Hatch Cutter Model 256 VV01
Campionamento / Sampling: Effettuato dal committente / Performed by the customer
Ulteriore documentazione applicabile / Additional applicable documentation: N.A.
Condizioni ambientali di prova garantiti dal laboratorio/ Environmental test conditions guaranteed by the laboratory: Intervallo di Temperatura/Temperature Range: T=23±3°C; Intervallo di Umidità Relativa/Relative Humidity Range: U<60%

Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa


I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.





Rapporto di Prova Test Report	26-02906-01 Rev 00 Pag. 2 di 3	Data Date	24/04/2026
Committente Customer	GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

CAMPIONE	ADESIONE	DESCRIZIONE
LATO A -VERNICIATO	Ad 0	I bordi dei tagli sono completamente lisci, nessuno dei quadrati del reticolo si è staccato.




I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.



Rapporto di Prova Test Report	26-02906-01 Rev 00 Pag. 3 di 3	Data Date	24/04/2026
Committente Customer	GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

CAMPIONE	ADESIONE	DESCRIZIONE
LATO B -VERNICIATO+ TRASPARENTE	Ad 0	I bordi dei tagli sono completamente lisci, nessuno dei quadrati del reticolo si è staccato.



Il Responsabile della Prova
Dott. GIULIETTI LUCA

Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.



Rapporto di Prova Test Report	26-02906-02 Rev 00 Pag. 1 di 2	Data Date	29/04/2026
Committente Customer	GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

Vostro riferimento / Reference	Rif DDT 3.656 del 01/04/2026
Ordine di acquisto/Purchase Order	
Campione / Sample	LATO A -VERNICIATO,LATO B -VERNICE+TRASPARENTE
Descrizione / Description	PLACCA 100X150
Data ricevimento / Receiving date	07/04/2026
Prova richiesta / Test	RESISTENZA AL GRAFFIO - UNI EN ISO 1518-1
Luogo esecuzione prova / Test place	Viale Europa 40-41011 Campogalliano MO
Data inizio prova / Test start date	29/04/2026
Data fine prova / Test end date	29/04/2026

NOSTRO CODICE CAMPIONE Internal sample code	CAMPIONE (codifica cliente)⁽¹⁾ Sample (customer name)	DESCRIZIONE CAMPIONE⁽¹⁾ Sample description
26-02906 02-01-01	LATO A -VERNICIATO	PLACCA 100X150
26-02906 02-01-02	LATO B - VERNICE+TRASPARENTE	PLACCA 100X150

RESISTENZA AL GRAFFIO
Metodo di Prova / Test Method: N.A.
Norma di Prova / Test Standard: UNI EN ISO 1518-1
Strumentazione / Equipment: Hardness test pencil 318S
Campionamento / Sampling: Effettuato dal committente / Performed by the customer
Ulteriore documentazione applicabile / Additional applicable documentation: N.A.
Condizioni ambientali di prova garantiti dal laboratorio/ Environmental test conditions guaranteed by the laboratory: Intervallo di Temperatura/Temperature Range: T=23±3°C; Intervallo di Umidità Relativa/Relative Humidity Range: U<60%

Al termine della prova, dopo aver effettuato il graffio con una forza di 19,5 N, non si rileva il raggiungimento del metallo base su nessuna delle due facce. (Foto 1÷4)


Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.





Rapporto di Prova Test Report	26-02906-02 Rev 00 Pag. 2 di 2	Data Date	29/04/2026
Committente Customer	GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		



Il Responsabile della Prova
Dott. GIULIETTI LUCA



I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.





Rapporto di Prova Test Report	26-02906-03 Rev 00 Pag. 1 di 7	Data Date	24/04/2026
Committente Customer	GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

Vostro riferimento / Reference	Rif DDT 3.656 del 01/04/2026
Ordine di acquisto/Purchase Order	
Campione / Sample	LATO A -VERNICIATO,LATO B -VERNICE+TRASPARENTE
Descrizione / Description	PLACCA 100X150
Data ricevimento / Receiving date	07/04/2026
Prova richiesta / Test	RESISTENZA AI FLUIDI
Luogo esecuzione prova / Test place	Viale Europa 40-41011 Campogalliano MO
Data inizio prova / Test start date	23/04/2026
Data fine prova / Test end date	28/04/2026

NOSTRO CODICE CAMPIONE Internal sample code	CAMPIONE (codifica cliente)⁽¹⁾ Sample (customer name)	DESCRIZIONE CAMPIONE⁽¹⁾ Sample description
26-02906 03-01-01	LATO A -VERNICIATO	PLACCA 100X150
26-02906 03-01-02	LATO B - VERNICE+TRASPARENTE	PLACCA 100X150
26-02906 04-01-01	LATO A -VERNICIATO	PLACCA 100X150
26-02906 04-01-02	LATO B - VERNICE+TRASPARENTE	PLACCA 100X150
26-02906 05-01-01	LATO A -VERNICIATO	PLACCA 100X150
26-02906 05-01-02	LATO B - VERNICE+TRASPARENTE	PLACCA 100X150

RESISTENZA AI FLUIDI
Metodo di Prova / Test Method: N.A
Norma di Prova / Test Standard: N.A
Strumentazione / Equipment: acido citrico, ammoniaca, alcol etilico denaturato e batuffoli di cotone.
Campionamento / Sampling: Effettuato dal committente / Performed by the customer
Ulteriore documentazione applicabile / Additional applicable documentation:
Condizioni ambientali di prova garantiti dal laboratorio/ Environmental test conditions guaranteed by the laboratory: Intervallo di Temperatura/Temperature Range: T=23±3°C Intervallo di Umidità Relativa/Relative Humidity Range: U<60%

Il Responsabile della Prova
Dott. GIULIETTI LUCA

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.









Rapporto di Prova Test Report	26-02906-03 Rev 00 Pag. 2 di 7	Data Date	24/04/2026
Committente Customer	GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

Campione LATO A -VERNICIATO. Ns. cod. 03-01-01

Al termine delle 24 ore non si osservano difetti di alcun tipo di difetto sulla superficie del campione soggetta a contatto con fluidi. (Foto n° 1÷ 4)

Foto n° 1 – Generica	Foto n° 2 – Alcol
	
Foto n° 3 – Ammoniaca	Foto n° 4 – Acido citrico
	

Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.





Rapporto di Prova Test Report	26-02906-03 Rev 00 Pag. 3 di 7	Data Date	24/04/2026
Committente Customer	GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

Campione LATO B -VERNICE + TRASPARENTE. Ns. cod. 03-01-02

Al termine delle 24 ore non si osservano difetti di alcun tipo di difetto sulla superficie del campione soggetta a contatto con fluidi. (Foto n° 5÷ 8)

Foto n° 5 – Generica




Foto n° 6 – Alcol




Foto n° 7 – Ammoniaca





Foto n° 8 – Acido citrico



Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.









Rapporto di Prova Test Report	26-02906-03 Rev 00 Pag. 4 di 7	Data Date	24/04/2026
Committente Customer	GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

Campione LATO A -VERNICIATO. Ns. cod. 04-01-01

Al termine delle 24 ore non si osservano difetti di alcun tipo di difetto sulla superficie del campione soggetta a contatto con fluidi. (Foto n° 9÷ 12)

<p>Foto n° 9 – Generica</p> 	<p>Foto n° 10 – Alcol</p> 
<p>Foto n° 11 – Ammoniaca</p> 	<p>Foto n° 12 – Acido citrico</p> 

Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.









Rapporto di Prova Test Report	26-02906-03 Rev 00 Pag. 5 di 7	Data Date	24/04/2026
Committente Customer	GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

Campione LATO B -VERNICE + TRASPARENTE. Ns. cod. 04-01-02

Al termine delle 24 ore non si osservano difetti di alcun tipo di difetto sulla superficie del campione soggetta a contatto con fluidi. (Foto n° 13÷ 16)

<p>Foto n° 13 – Generica</p> 	<p>Foto n° 14 – Alcol</p> 
<p>Foto n° 15 – Ammoniaca</p> 	<p>Foto n° 16 – Acido citrico</p> 

Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.







Rapporto di Prova Test Report	26-02906-03 Rev 00 Pag. 6 di 7	Data Date	24/04/2026
Committente Customer	GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

Campione LATO A -VERNICIATO. Ns. cod. 05-01-01

Al termine delle 24 ore non si osservano difetti di alcun tipo di difetto sulla superficie del campione soggetta a contatto con fluidi. (Foto n° 17÷ 20)



Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.





Rapporto di Prova Test Report	26-02906-03 Rev 00 Pag. 7 di 7	Data Date	24/04/2026
Committente Customer	GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

Campione LATO B -VERNICE + TRASPARENTE. Ns. cod. 05-01-02

Al termine delle 24 ore non si osservano difetti di alcun tipo di difetto sulla superficie del campione soggetta a contatto con fluidi. (Foto n° 21÷ 24)

Foto n° 21 – Generica	Foto n° 22 – Alcol
Foto n° 23 – Ammoniaca	Foto n° 24 – Acido citrico

Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.





Rapporto di Prova Test Report	26-02906-04 Rev 00 Pag. 1 di 1	Data Date	24/04/2026
Committente Customer	GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

Vostro riferimento / Reference	Rif DDT 3.656 del 01/04/2026
Ordine di acquisto/Purchase Order	
Data ricevimento / Receiving date	07/04/2026
Prova richiesta / Test	MISURAZIONE SPESSORE SU METALLI
Luogo esecuzione prova / Test place	Viale Europa 40-41011 Campogalliano MO
Data inizio prova / Test start date	23/04/2026
Data fine prova / Test end date	23/04/2026

NOSTRO CODICE CAMPIONE Internal sample code	CAMPIONE (codifica cliente)⁽¹⁾ Sample (customer name)	DESCRIZIONE CAMPIONE⁽¹⁾ Sample description
26-02906 06-01-01	LATO A -VERNICIATO	PLACCA 100X150
26-02906 06-01-02	LATO B -VERNICE+TRASPARENTE	PLACCA 100X150

DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE THICKNESS DETERMINATION
Metodo di Prova / Test Method: N.A.
Norma di Prova / Test Standard: UNI EN ISO 2808 :2019
Strumentazione / Equipment: sonda magnetica / non magnetica Elcometer 456 F/NF VV06S
Campionamento / Sampling: Effettuato dal committente / Performed by the customer
Ulteriore documentazione applicabile / Additional applicable documentation: N.A.
Condizioni ambientali di prova garantiti dal laboratorio/ Environmental test conditions guaranteed by the laboratory: Intervallo di Temperatura/Temperature Range: T=23±3°C; Intervallo di Umidità Relativa/Relative Humidity Range: U<60%

CAMPIONE	SPESSORI MISURATI (µm)	SPESSORE MEDIO (µm)
LATO A -VERNICIATO	59,4-58,6-57,0- 57,1-55,0-53,5-58,2-48,9-58,1-49,0	56

CAMPIONE	SPESSORI MISURATI (µm)	SPESSORE MEDIO (µm)
LATO B -VERNICE+TRASPARENTE	72,0-69,7-64,5-63,2-76,7-77,7-68,3-68,8-86,6-75,0	72

Il Responsabile della Prova
Dott. GIULIETTI LUCA

(1) Dati forniti dal cliente

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

